

产品名称：锐固 SF**基本特征：**

外观：微黄色透明液体。

离子性：阳离子。

PH：6±1（1%水溶液）。

溶解性：可溶于水。

环保性：环保产品，不含 APEO 等禁限物质。

基本性能：

湿烫牢度提升剂锐固 SF 是固色能力优良的阳离子固色剂。应用于对湿烫牢度有特殊要求的固色整理。锐固 SF 是阴/阳双固法生产时的首选产品。

产品特性：

- 1、锐固 SF 用于活性、酸性染料染色或印花时，可有效改善尼龙产品的湿处理牢度，尤其是耐湿热色牢度，对于深色织物，牢度提升效果更加明显。
- 2、整理后对色光影响很小。
- 3、可以与其它阳离子或非离子产品同浴处理。但不宜与阴离子产品同浴处理。
- 4 用于锦纶纤维深色固色时，先以阴离子固色剂处理，然后再用锐固 SF 处理效果最好。

应用范围：

酸性染料染色后的固色。活性染料染色后的固色。

参考工艺：**浸渍法：**

用量： 2 -5%（对纤维重）

PH 值： 5.5-6.5

室温处理 15 分钟，脱水烘干或焙烘。

浸轧法：

用量： 5-20g/L

一浸一轧或两轧 烘干或焙烘。

注意事项：

采用阴/阳双固色时，要彻底清洗干净第一步阴离子型固色剂后固后残留，再用锐固 SF 固色，确保固色效果最佳。

用后盖好，避免暴晒。

包装： 60 或 125 公斤塑料桶。

储存： 避光通风保存。用后盖好，避免暴晒。

保质期： 正常条件下保质期 12 个月以上。

特别提示：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thesc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司

2014 版